

STANDAARD BESTEKTEKST

SYSTEEM: VOCHT-, EN ZOUT SANEREND PLEISTERWERK (ZOUTBUFFEREND)

BINDMIDDEL: KALK/CEMENT

PRODUCT: - Raaplaag: SLP Saneerputz Grof
- Pleisterlaag: SLP Saneerputz Fijn
- Afwerklaag: SLP Silicaatverf (mineraal)

TOEBEHOREN: - KHALIX Zoutextractiepaste
- SLP Zoutneutraal

40 **STUKADOORSWERK**

40.00 **ALGEMEEN**

40.00.10 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

- Voor aanvang van de werkzaamheden een proefvlak conform B.A-richtlijn 1.6 opzetten ter goedkeuring van de directie
- Het stukadoorswerk dient aangebracht te worden conform de algemene richtlijn NPR 3924
- In het stukadoorswerk mogen geen profielen worden toegepast
- Hoeken dienen omgezet te worden middels toepassen houten latten
- Inwendige hoeken dienen haaks beraapt te worden
- Dilataties in het metselwerk dienen doorgezet te worden in het stukadoorswerk
- Stukadoorswerk insnijden t.p.v. aansluiting houten balklagen, kozijnen etc..

40.22 **VOORBEHANDELING ONDERGROND**

40.22.10 VOORBEHANDELING ONDERGROND

- Loszittende en holklinkende delen verwijderen
- Door zouten en vocht aangetast stucwerk verwijderen (100 cm over schadegrens)
- Aangetast stucwerk verwijderen tot op schone rode metselsteen (min. 80% rood) of
- Het bestaande stucwerk volledig verwijderen
- Zwaar zoutbelaste metselwerk inzetten met Khalix Zoutextractiepaste / Zoutneutraal

SITUATIE EN HOEVEELHEID

- Alle oppervlakken (binnen en buiten) die worden afgewerkt met een pleistermortel of
- Alle oppervlakken zoals op tekening / afwerkstaat aangegeven of
- In het werk te bepalen

40.40 **PLEISTERWERK**

40.40.10 RAAPWERK

Raaplaag aanbrengen op alle te stukadooren gemetselde onderdelen

- Fabrikaat: KHALIX / SLP
Type: SLP Saneerputz Grof (vocht-, en zout sanerend pleisterwerk)
Laagdikte(n) (mm):
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier

40.40.20 PLEISTERWERK WANDEN BINNEN EN BUITEN

Pleisteren van de wanden met een kalk/cement gebonden pleisterlaag

- Oppervlakte volgens STABU STANDAARD hfst 40, bijlage A Stukadoorswerk: groep..
- Fabrikaat: KHALIX / SLP
Type: SLP Saneerputz Fijn
Laagdikte(n) (mm): 5
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier

- 46 **SCHILDERWERK**
- 46.00 **ALGEMEEN**
- 46.00.10 **GOEDKEURING KLEUREN**
- Voor de kleuren van het schilderwerk een proefstuk opzetten ter goedkeuring van de directie
 - Kleuren nader te bepalen
- 46.33 **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**
- 46.33.10 **NIEUWE ONDERGROND, PLEISTERWERK, DAMPDOORLATEND VERFSYSTEEM**
Dampdoorlatend verfsysteem o.b.v. kaliwaterglas
Ondergrond: Nieuw pleisterwerk
- 1 laag Silicaatgrondeer (verdunnen, 2 delen grondeer : 1 deel water)
 - 1 laag Silicaatverf (verdunnen met 10 % Silicaatgrondeer)
 - 1 laag Silicaatverf (verdunnen met 5 % Silicaatgrondeer)
 - Fabrikaat: KHALIX / SLP
- Type: SLP Silicaatgrondeer, SLP Silicaatverf
- SITUATIE EN HOEVEELHEID**
- Alle oppervlakken (binnen en buiten) die zijn afgewerkt met een pleistermortel
 - Alle oppervlakken zoals op tekening / afwerkstaat aangegeven
 - In het werk te bepalen