



# KHALIX Anti-Graffiti coating

*Revisibel, milieuvriendelijk, in water geëmulgeerde anti-graffiti coating*

## TOEPASSINGSGBIED

De KHALIX Anti-Graffiti coating is een biologisch afbreekbare coating voor zowel poreuze als niet poreuze ondergronden die beschermt dienen te worden tegen graffiti en andere vervuilingen. De KHALIX Anti-Graffiti coating kan toegepast worden op metaalwerk, beton, stucwerk, hardsteen en natuursteen en eveneens op minerale en synthetische verven. De KHALIX Anti-Graffiti coating beschermt de ondergrond eveneens tegen extreme weersinvloeden waardoor de kans op vochtdoorslag gereduceerd wordt.

## EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Een nagenoeg onzichtbaar en ademend scherm op buitenmuren.
- Universele coating voor het eenvoudig reinigen van allerlei soorten graffiti.
- Op basis van was. (zetmeel vrij)
- Niet corrosief en onbrandbaar.
- De ondergrond behoudt het ademend vermogen.
- Het drooggedrag van de onderliggende constructie blijft ongewijzigd.
- Het verwijderen van vervuiling geschiedt door het afsproeien met heet water (ca. 90 °C) onder beperkte druk (afhankelijk van soort ondergrond).
- Het product is goedgekeurd door de R.C.E.

Met het reinigen verdwijnt eveneens de beschermende schil waardoor deze opnieuw aangebracht dient te worden.

De KHALIX Anti-Graffiti coating is een opofferende en reversibele coating die vergunningsvrij toegepast kan worden. De coating is biologisch afbreekbaar en heeft een zodanige samenstelling dat vervuiling eenvoudig verwijderd kan worden zonder schade aan het oppervlak te veroorzaken. De KHALIX Anti-Graffiti coating is niet corrosief, niet brandbaar en dus veilig in gebruik.

## ONDERGROND

De ondergrond dient (wind)droog, schoon en draagkrachtig te zijn.

## VOORBEHANDELING

Niet te behandelen delen, zoals glas en houtwerk vooraf maskeren en afdekken.

## VERWERKING

De KHALIX Anti-Graffiti coating dient bij voorkeur met behulp van airless apparatuur te worden verwerkt. Indien met de kwast opgebracht zorgen voor voldoende opname van het materiaal. De KHALIX Anti-Graffiti coating moet in 2 lagen worden opgebracht.

Tussen de behandelingen in, volledig laten drogen. De KHALIX Anti-Graffiti kan op een licht vochtige ondergrond worden toegepast. Bij voorkeur niet verwerken als er binnen 2 uur regen

te verwachten is. Op niet poreuze ondergronden de KHALIX Anti-Graffiti coating dun opbrengen en na droging uitwrijven.

Eventueel op glas, houtwerk enz. gemorste KHALIX Anti-Graffiti coating met heet water verwijderen.

## DROOGTIJD

De droogtijd van de KHALIX Anti-Graffiti coating is geheel afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen en de lucht - en ondergrond temperatuur.

## VERPAKKING EN VERBRUIK

De KHALIX Anti-Graffiti coating is leverbaar in jerrycans van 10 en 25 liter. Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond. Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. Het gemiddelde verbruik bedraagt ca. 0,5 liter per m<sup>2</sup>.

## OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets en bij voorkeur donker opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

## BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / > + 30 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924.



## VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het KHALIX - en SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de KHALIX - en SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. KHALIX producten worden uitsluitend geleverd volgens de algemene leveringsvoorwaarden van SLP Afbouwstoffen bv. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.