



# KHALIX Verfverwijderaar

*Kant – en klaar, pasteus, pH-neutraal afbijtmiddel*

## TOEPASSINGSGBIED

KHALIX Verfverwijderaar verwijdert de meeste soorten verf van bijna alle minerale oppervlakken, zoals beton, natuursteen, gips en kalk/cement gebonden ondergronden. KHALIX Verfverwijderaar wordt met name toegepast voor het verwijderen van verflagen op lijstwerk en decoratieve ornamentiek van gestukadoorde plafonds. KHALIX Verfverwijderaar kan zowel binnen als buiten toegepast worden omdat het VOS-gehalte ca. 3,4% is (38 gram/liter) bedraagt.

## EIGENSCHAPPEN

- Handmatig te verwerken.
- Reinigen gereedschap: warm water.
- VOS-gehalte: 3,4% is (38 gram/liter).
- Vlampunt > 95 °C.
- Dichtheid: 1,1 gr/ml bij 20 °C.
- Verwerkingstemperatuur: - 5 °C tot + 30 °C.

In tegenstelling tot veel andere chemische afbijtmiddelen is de KHALIX Verfverwijderaar een absoluut veilig, pasteus en pH-neutraal afbijtmiddel. Geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten verf van bijna alle oppervlakken en bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen (zoals NMP), paraffine of conserveringsmiddelen. Door de neutrale eigenschappen van het product wordt onderliggend stucwerk niet aangetast.

## VERWERKING

De KHALIX Verfverwijderaar voor gebruik goed roeren om de juiste dikte te krijgen. Bij het gebruik van een kwast of roller is dit belangrijk. Bij gebruik van een kwast, raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten kunnen reageren met de KHALIX Verfverwijderaar. Nylon daarentegen zal niet aangestast worden. Altijd eerst een proefstuk zetten. KHALIX Verfverwijderaar is tevens airless te verspuiten met gebruik van een nozzle met een opening van 0,21"-0,31" en een sprayhoek van 40-50°. Dankzij zijn unieke viscositeit en kleefkracht, druipt de KHALIX Verfverwijderaar niet van muren of plafonds. De KHALIX Verfverwijderaar moet voldoende aangebracht worden zodat deze dikker is dan de te verwijderen verflagen.

De KHALIX Verfverwijderaar dient de onderliggende verflagen voldoende te weken. De tijd om de te verwijderen verflagen te weken is sterk afhankelijk van het aantal lagen en het type verf. Over het algemeen dienen verflagen die met KHALIX Verfverwijderaar worden behandeld minimaal 12 uur te weken. De verf is dan volledig opgelost en laat zich dan makkelijk verwijderen met een paleerijzer of schrapper. Zorg ervoor dat de verflagen voldoende geweekt is en dat de KHALIX Verfverwijderaar niet te vroeg verwijderd wordt. Wanneer er ruimte tussen de verlagen ontstaat kan een tweede behandeling nodig zijn doordat de onderste lagen niet

geweekt zijn door de KHALIX Verfverwijderaar. Bij buitentoepassing dient men het oppervlak te beschermen tegen weersinvloeden. Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen er voor zorgen dat het afbijtmiddel te snel droogt. In deze gevallen meer verfverwijderaar op de opgedroogde stukken opbrengen. Opgeloste verf kan verwijderd worden met een paleerijzer, schrapper, borstel of met een hogedrukspuit (60 - 90 °C). Het is van groot belang (bij buitengevels) om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.

## DROOGTIJD

Afhankelijk van het aantal verflagen minimaal 12 uur.

## VERPAKKING EN VERBRUIK

KHALIX Verfverwijderaar is leverbaar in blikken van 1- en 5 liter. Het verbruik is sterk afhankelijk van de te verwijderen aantal lagen en de dikte van de verflagen. Het exacte verbruik dient d.m.v. een proefvlak vastgesteld te worden. Droog, koel en in gesloten verpakking

## OPSLAG

minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.



## BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van  $< + 8 \text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $> + 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924.

## VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het KHALIX - en SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de KHALIX - en SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. KHALIX producten worden uitsluitend geleverd volgens de algemene leveringsvoorwaarden van SLP Afbouwstoffen bv. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.