



SLP KCD-02 Wit Schuurpleister

Droge, fabrieksmatig geproduceerde waterafstotende mortel met kalk, cement, zand en hoogwaardige toeslagstoffen

TOEPASSINGSGBIED

SLP KCD-02 Wit is geschikt als waterafstotende schuur- en dunpleister op minerale pleisterlagen waarvan de sinterhuid is verwijderd. De SLP KCD-02 Wit is binnen en buiten toepasbaar. Aanbevolen wordt de SLP KCD-02 Wit na volledige droging af te werken met SLP Silicaatverf.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig te verwerken.
- Kalk-cement basis
- Soepele pleister met hoog standvermogen.
- Spatwater bestendig en waterdamp doorlatend.
- Spannings- en krimparm.
- Verwerkingstijd: 2 uur.
- Mortelgroep P II. (DIN 18555) Klasse CS II (DIN EN 998-1).
- Korrelgrootte: 0,01 – 0,6 mm.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, ruw, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn. SLP KCD-02 Wit kan op iedere ruwe, droge en goed hechtende pleisterlaag worden aangebracht en worden opgeleverd met een mooi en egaal schuurbeeld.

VOORBEHANDELING

Sterk zuigende ondergronden: voorbehandelen met SLP Aquablock in een verhouding van 1 liter Aquablock op 10 liter leidingwater. Onthechte pleisterlagen verwijderen en aanhelen

met een geëigend SLP pleistersysteem.

VERWERKING

SLP KCD-02 Wit dient verwerkt te worden volgens de algemene richtlijn NPR 3924. SLP KCD-02 Wit kan handmatig worden verwerkt. De SLP KCD-02 Wit, zonder toevoegingen, mengen met 6,5 liter leidingwater tot een homogene pleister is ontstaan.

De eerste laag SLP KCD-02 Wit dun en poriënvullend aanbrengen. Nadat de eerste laag enigszins is aangetrokken een tweede laag SLP KCD-02 Wit van maximaal 2 mm dik aanbrengen. Deze tweede laag aansluitend vlakmessen en naar keuze afwerken (schuren of pleisteren).

DROOGTIJD

1 dag (24 uur) per mm laagdikte.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP KCD-02 Wit is verpakt in zakken van 25 kg. 25 kg levert ca. 19 liter pleister op en is bij een laagdikte van 2 mm voldoende voor een oppervlak van ca. 8 m².

OPSLAG

In gesloten verpakking minimaal 6 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van maximaal + 5 °C. Niet verwerken bij te verwachten vorst,

een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / > + 25 °C.

BIJZONDERHEDEN

De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924. Na het aanbrengen het verse pleister tegen vroegtijdig uitdrogen beschermen.

VEILIGHEID

De SLP KCD-02 Wit pleister is sterk alkalisch. Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbleden zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.