

Productnaam:

Unilit B-Fluid XB Extra fijne injectiemortel
(art. nr. 220238)

Samenstelling:

Unilit B-Fluid XB is een kant en klare droge mortel bestaande uit een anorganisch bindmiddel van natuurlijke hydraulische kalk en vulstof, eventueel aangevuld met puzzolaan, om een constante hydraulische waarde van het afgewerkte product te verzekeren. Het bindmiddel wordt gekenmerkt door zijn lage zoutgehalte. Het is continu in zijn kwaliteit en met zorg aangemaakt om scheurvorming en te snelle uitdroging te verhinderen.

Eigenschappen:

- Water- en zoutbestendig.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Zeer fijne (korrel) samenstelling
- Geschikt voor het injecteren van gescheurd en hol metselwerk, gekiste muren, loszittende tegels, etc.
- Geschikt voor het aanmaken van voegspecies.
- Kant en klaar product.
- Lage elasticiteitsmodulus.

Kleuren:

Beige.

Toepassing:

De fijne injectiemortel kan een grote hoeveelheid zouten opstapelen, die door de verdamping uit de ondergrond vrijkomen, dankzij de grote natuurlijke porositeit en het laag zoutgehalte van het bindmiddel. Dit garandeert de lange levensduur van de mortel. De mortel kan ofwel geïnjecteerd of gegoten worden.

Technische gegevens:

- Verwerkingstemperatuur: 5°C - 40°C.
- Gereedschap: Stukadoorgereedschap.
- Reiniging gereedschap: Water.
- Soortelijke massa: 1600 kg/m³.
- Leveringsvorm: Poeder.
- Mengtijd: 5 à 8 minuten.
- Korrelgrootte: B-Fluid 0: < 1 mm.
- pH-waarde: > 10,5.
- Druksterkte: 9 N/mm² na 60 dagen / 10 N/mm² na 90 dagen.
- Treksterkte: 0,6 N/mm².
- Gedrag bij brand: Onbrandbaar (klasse MO).

**Verwerking:**

Unilit mortels zijn gebaseerd op natuurlijke hydraulische kalk en mogen onder geen voorwaarde worden bijgemengd met cement of andere bindmiddelen. Unilit mortels binden langzaam en spanningsvrij af. Voorgaande aan iedere applicatie dient het hechtvlak vochtig te zijn (let wel: géén levend water). B-Fluid XB wordt gemengd met zuiver water tot een vloeibaar mengsel. Het mengen kan zowel handmatig als mechanisch gebeuren; de mengtijd bedraagt 5 à 8 minuten. De mortel is gedurende 2 uur verwerkbaar en heeft een droogtijd van 24 en 48 uur. Gedurende 48 tot 72 uur beschermen tegen vorst. Injecteren d.m.v. handplunjerpomp, slang en slagpackers. Vooraf de te injecteren ruimten via de injectiegaten voorbenatten en spoelen met water. Bij het injecteren de druk nooit hoger opvoeren dan 2 bar. Boorgaten in "dobbelsesteen 5" patroon. Onderlinge afstand in het werk te bepalen.

Voorbeeld:

De Unilit B-Fluid XB is bijzonder geschikt om geïnjecteerd te worden tussen een losgekomen mortel of fresco en de ondergrond. Met behulp van een spuit injecteert men de B-Fluid XB in gaatjes, die op voorhand geboord zijn in de losgekomen mortel. Het spuiten gebeurt van beneden naar boven, werkend per strookje van 10 cm hoogte, om een overdruk en het afdrukken van de te renoveren bepleistering te voorkomen.

Verpakking:

25kg/zak.

Opslag:

12 maanden in gesloten verpakking, droog en vorstvrij.

Bijzonderheden:

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.